

## LAKLI ALÜMİNYUM FOLYO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

**ÜRÜN:** Polipropilen Kopolimer Film Kaplı Alüminyum Folyo (40/150/40)

### **Alüminyum:**

<b>Alaşım</b>	: 8006 (EN 573-3)
<b>Kondisyon</b>	: H 22
<b>Kalınlık</b>	: 150 $\mu$ +/- 5 $\mu$
<b>Kopma Mukavemeti</b>	: min. 90 MPa, max. 140 MPa (EN 546-2)

### **PP Film Kaplama:**

<b>Yoğunluk</b>	: 0,890 gr/cm <sup>3</sup>
<b>Erime Noktası</b>	: > 120 °C (DVGW – worksheet W 542)
<b>Kaplama Kalınlığı</b>	: 40 $\mu$ +/- 2 $\mu$
<b>Soyulma Mukavemeti</b>	: > 6 N/15mm

### **Stabil boru üretimi için mevcut genişlikler:**

1) 67 mm	20 mm PP/Al/PP Stabil Boru üretimi için
2) 83 mm	25 mm PP/Al/PP Stabil Boru üretimi için
3) 106 mm	32 mm PP/Al/PP Stabil Boru üretimi için
4) 131 mm	40 mm PP/Al/PP Stabil Boru üretimi için
5) 163 mm	50 mm PP/Al/PP Stabil Boru üretimi için
6) 205 mm	63 mm PP/Al/PP Stabil Boru üretimi için
7) 243 mm	75 mm PP/Al/PP Stabil Boru üretimi için